



PARA RECUBRIR Y DAR TEXTURA A MUROS DE CONCRETO Y BLOCK



Código: 30617 **Presentación:** 40 kg **Color:** Blanco

Pasta para decorar muros y cielos aplanados de concreto colado y block de concreto o barro.

USOS RECOMENDADOS

- Se usa para recubrir muros de block ladrillo, tabicón, concreto sólido block de concreto, paneles de fibrocemento, siempre y cuando la superficie esté libre de polvo y grasa.
- Ideal para instalaciones donde se necesite un máximo anclaje como superficies de concreto colado y paneles de yeso y/o fibrocemento.

VENTAJAS

- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados en.
- Excelente adherencia, no se agrieta.
- Se aplica en capa delgada de 1 mm a 3 mm.
- Reduce los tiempos de aplicación comparado contra métodos de repello y afine y mejora el control de inventarios.
- Fácil y rápida colocación, se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Predosificado de planta.
- Contiene fibras de polipropileno que reducen el agrietamiento superficial.
- Bajo mantenimiento, no requiere de mano de obra especializada.

Superficies

- Muros de block, ladrillo,
- tabicón y concreto sólido
- Block de concreto
- Paneles de fibrocemento

SUPERFICIES ACEPTABLES

Muros de block o tabique de concreto o de barro cocido, concreto colado (curado 28 días), empastes a base de cemento-arena.

NORMAS Y LEED

Producto

TEXTURA 100 R

Este producto contribuye al cumplimiento de los siguientes créditos del sistema de certificación LEED v2009

***IEQc4.1 Low Emitting** - adhesivos y selladores ya que contiene cero VOC's

***MRC5** - Materiales regionales ya que el 80% de la materia prima es extraída, procesada y fabricada regionalmente.



RENDIMIENTOS

Espesor	Kg/m ²	m ² /Saco
1 mm	1.43	28.65
2 mm	2.85	14.33
3 mm	4.28	9.55

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pueda interferir con una correcta adhesión. Asegúrese que la temperatura de la superficie esté entre los 4°C y los 35°C durante la aplicación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Usando un hacha o martelina, elimine los excesos de mortero expuesto en las boquillas de cemento, del muro u otras protuberancias ajenas a la superficie.



Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.



Moje el sustrato con agua abundante sin saturar.



Agregue en un cajón de tamaño apropiado 9 L de agua limpia.



Agregue el contenido del saco poco a poco en el cajón para que el polvo se integre al agua.



Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea, libre de grumos.



Deje reposar la mezcla por 10 minutos, para que se activen los aditivos químicos del producto.



Aplique la mezcla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha o viceversa.



Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, dé el acabado deseado.

SEGURIDAD

Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Características	Descripción
Apariencia del producto	Polvo blanco y fino
Agua en mezcla	9 a 10 lts por saco de 40 kg
Temperatura de aplicación	Entre 4°C - 38°C

DATOS TÉCNICOS

Características	Valor	Método
Resistencia a la compresión	60 kg/cm ²	ASTM-C-109
Peso volumétrico (polvo)	1320 kg/cm ³	ASTM-C-185
Peso volumétrico (mezcla)	1710 kg/cm ³	ASTM-C-185
Retención de agua	90%	ASTM-C-887

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.
2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.
3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).
4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al
800 83 83 000

cemix.com
f y d /cemixoficial



06102022 | SCP